


Số: *37* /2015/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày *30* tháng 6 năm 2015



THÔNG TƯ

Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn

*Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;*

*Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;*

*Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt
Nam, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;*

*Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ
thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng
sản rắn.*

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về công tác kiểm tra chất lượng phân tích định lượng mẫu địa chất, khoáng sản rắn trong nội bộ phòng thí nghiệm, phục vụ hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản và các phòng thí nghiệm thực hiện phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm* là hình thức kiểm tra độ lặp lại của kết quả phân tích định lượng bằng cách đánh giá sai số ngẫu nhiên giữa kết quả phân tích mẫu kiểm tra và mẫu cơ bản.

Kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm được tiến hành bằng các hình thức: kiểm tra song song, kiểm tra đối song, kiểm tra bằng mẫu chuẩn, kiểm tra phân tích liên phòng thí nghiệm.

2. *Kiểm tra song song* là hình thức phòng thí nghiệm tự kiểm tra, áp dụng cho người phân tích khi phân tích lô mẫu cơ bản, lô mẫu kiểm tra đối song.

3. *Kiểm tra đối song trong nội bộ phòng thí nghiệm* là hình thức kiểm tra kết quả phân tích do hai người phân tích thực hiện cùng phương pháp trong điều kiện độc lập hoặc bằng hai phương pháp khác nhau với cùng một mẫu.

4. *Kiểm tra bằng mẫu chuẩn* là hình thức phòng thí nghiệm tự kiểm tra bằng cách đưa thêm mẫu chuẩn thích hợp vào lô mẫu phân tích.

5. *Kiểm tra phân tích liên phòng thí nghiệm* là việc kiểm tra kết quả phân tích của các phòng phân tích thí nghiệm khác nhau.

6. *Lô mẫu* là tập mẫu được gửi đồng thời với cùng một yêu cầu phân tích; một lô mẫu không quá 30 mẫu.

7. *Mẫu cơ bản* là mẫu đã được gia công, được lấy ra một phần đại diện để phân tích theo yêu cầu của người gửi mẫu.

8. *Mẫu lưu phân tích* là mẫu đã được gia công đạt yêu cầu phân tích và là phần còn lại sau khi đã lấy mẫu để phân tích.

Chương II **QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT**

Điều 4. Quy định chung về lấy mẫu kiểm tra

1. Mẫu phân tích cơ bản, mẫu kiểm tra song song, mẫu kiểm tra đối song phải được gia công đạt yêu cầu phân tích.

2. Mẫu kiểm tra song song được lấy từ mẫu cơ bản. Mẫu kiểm tra song song trong một lô mẫu phải có kích thước, hình dạng, khối lượng như nhau. Mẫu kiểm tra được đánh số hoặc ký hiệu, giữ bí mật với người phân tích và xếp xen kẽ với mẫu cơ bản.

4. Mẫu kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm được lấy theo quy định sau:

Số TT	Số mẫu cơ bản có trong lô	Số mẫu kiểm tra song song	Số mẫu đối song	Số mẫu chuẩn kèm theo
1	2 ÷ 8	2	1	1
2	9 ÷ 15	3	2	1
3	16 ÷ 30	6	3	1

Điều 5. Kiểm tra song song

1. Mục đích của việc phân tích mẫu kiểm tra song song để đánh giá độ lặp lại các kết quả phân tích do một người thực hiện nhằm phát hiện và loại trừ các kết quả phân tích mắc phải sai số thô.

2. Phân tích kiểm tra song song phải thực hiện trong cùng một điều kiện với mẫu cơ bản.

3. Đối chiếu, xử lý kết quả phân tích kiểm tra song song:

a) Tính sai số tương đối:

$$d_{ri} = \frac{X_{Cbi} - X_{Kti}}{\bar{X}} \cdot 100 \quad (1)$$

$$\bar{X} = \frac{X_{Cbi} + X_{Kti}}{2} \quad (2)$$

Trong đó:

d_{ri} là sai số tương đối thứ i

X_{Cbi} : là kết quả phân tích mẫu cơ bản

X_{Kti} : là kết quả phân tích mẫu kiểm tra song song tương ứng

\bar{X} : là kết quả trung bình

b) Đánh giá kết quả kiểm tra:

- Đánh giá kết quả phân tích kiểm tra song song bằng cách so sánh sai số tương đối (dr) giữa kết quả phân tích mẫu kiểm tra song song và kết quả phân tích mẫu cơ bản với giá trị sai số tương đối cho phép D (%)

+ Kết quả đạt yêu cầu : $dr_i \leq D_i$

+ Kết không đạt yêu cầu : $dr_i > D_i$

- Sai số tương đối cho phép được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Xử lý sau khi đánh giá sai số:

- Khi các kết quả phân tích kiểm tra song song đạt yêu cầu ($dr_i \leq D_i$) thì kết quả phân tích của lô mẫu được chấp nhận.

- Khi kết quả phân tích kiểm tra song song không đạt yêu cầu ($dr_i > D_i$) thì:

+ Tính sai khác trung bình ($\bar{\Delta}$) theo công thức:

$$\bar{\Delta} = \frac{\sum_{i=1}^{n-m} \left| \frac{dr_i}{D_i} \right|}{n-m} \leq 0,7 \quad (3)$$

Trong đó:

$i = 1, 2, 3, \dots$

n : là số mẫu kiểm tra

m : là số mẫu sai

+ Khi chỉ có một mẫu sai vượt quá quy định, nhưng sai khác trung bình ($\bar{\Delta}$) của các cặp kết quả còn lại nhỏ hơn hoặc bằng 0,7 thì kết quả lô mẫu phân tích cơ bản vẫn được chấp nhận.

Kết quả phân tích của cặp mẫu có sai số được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của kết quả phân tích mẫu cơ bản và kết quả mẫu phân tích song song.

+ Khi chỉ có một mẫu sai vượt quá quy định, nhưng sai khác trung bình ($\bar{\Delta}$) của các cặp kết quả còn lại lớn hơn 0,7 hoặc số mẫu sai từ 2 mẫu trở lên thì kết quả lô mẫu phân tích cơ bản không được chấp nhận.

Điều 6. Kiểm tra đôi song

1. Mục đích của việc kiểm tra đôi song để phát hiện sai số hệ thống trong nội bộ phòng thí nghiệm.

2. Phân tích kiểm tra đôi song sử dụng phương pháp khác với phương pháp phân tích mẫu cơ bản, nhưng phải có độ chính xác bằng hoặc cao hơn độ chính xác của phương pháp phân tích mẫu cơ bản. Mẫu kiểm tra đôi song được tiến hành trong những trường hợp không có mẫu chuẩn phù hợp kèm với loạt mẫu phân tích.

3. Xử lý kết quả phân tích kiểm tra đôi song:

a) Tính sai số tương đối:

$$d_{ri} = \frac{(X_{Cbi} - X_{Dsi}) \cdot 2}{X_{Cbi} + X_{Dsi}} 100 \quad (4)$$

Trong đó :

X_{Cbi} là kết quả phân tích mẫu cơ bản

X_{Dsi} là kết quả phân tích mẫu kiểm tra đôi song tương ứng

d_{ri} là sai số tương đối thứ i

b) Xử lý sau khi đánh giá sai số:

- Khi kết quả phân tích mẫu cơ bản và kết quả phân tích mẫu đôi song không có sai số hệ thống ($dr_i \leq D_i$) thì kết quả phân tích của lô mẫu được chấp nhận.

- Khi sai số tương đối của kết quả phân tích mẫu cơ bản và kết quả phân tích mẫu đôi song vượt quá sai số cho phép ($dr_i > D_i$) thì lấy mẫu từ mẫu lưu phân tích đối với các mẫu có kết quả phân tích đôi song vượt quá sai số cho phép, lập thành lô mẫu mới, đánh số hoặc ký hiệu mẫu mới và thực hiện phân tích lại bằng phương pháp phân tích kiểm tra đôi song.

Đánh giá sai số được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

+ Khi kết quả phân tích mẫu cơ bản và kết quả phân tích mẫu đôi song lần 2 không có sai số hệ thống ($dr_i \leq D_i$) thì kết quả phân tích của lô mẫu được chấp nhận.

+ Khi kết quả phân tích mẫu cơ bản và kết quả phân tích mẫu đôi song lần 2 có sai số hệ thống ($dr_i > D_i$) thì kết quả phân tích của lô mẫu không được chấp nhận.

+ Khi kết quả phân tích mẫu đôi song lần 2 và kết quả phân tích mẫu đôi song lần 1 không có sai số hệ thống ($dr_i \leq D_i$) thì lô mẫu cơ bản không được chấp nhận.

Điều 7. Kiểm tra bằng mẫu chuẩn

1. Mục đích của việc kiểm tra bằng mẫu chuẩn để đánh giá độ chính xác của lô mẫu phân tích.

2. Yêu cầu kỹ thuật của mẫu chuẩn đưa vào lô mẫu phân tích và việc đối chiếu, xử lý, đánh giá kết quả mẫu chuẩn theo lô mẫu thực hiện theo quy định tại QCVN 48:2012/BTNMT ban hành tại Thông tư số 24/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 8. Kiểm tra phân tích liên phòng thí nghiệm

1. Mục đích của việc kiểm tra phân tích liên phòng thí nghiệm để so sánh, đánh giá chất lượng phân tích mẫu giữa các phòng thí nghiệm khác nhau.

2. Yêu cầu kỹ thuật của việc kiểm tra phân tích liên phòng thí nghiệm:

a) Tỷ lệ mẫu gửi kiểm tra phân tích liên phòng thí nghiệm hằng năm không ít hơn một phần trăm (1%) tổng số mẫu cơ bản đã phân tích;

b) Mẫu được lựa chọn gửi đi phải là những mẫu đã qua kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm;

c) Các phương pháp phân tích được áp dụng để kiểm tra phân tích liên phòng thí nghiệm có thể cùng hoặc khác phương pháp phân tích mà phòng thí nghiệm gửi mẫu đang thực hiện.

3. Xử lý kết quả kiểm tra phân tích liên phòng:

a) Đánh giá sai số:

- Tính độ sai lệch d_i tuyệt đối giữa kết quả phân tích cơ bản và kiểm tra liên phòng của mẫu đang xét thứ i :

$$d_i = \bar{X}_{cbi} - \bar{X}_{kti} \quad (5)$$

- Tính hàm lượng trung bình \bar{x}_{n-1} của tập hợp mẫu cơ bản và mẫu kiểm tra, không kể mẫu đang xét:

$$\bar{x}_{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (\bar{x}_{cbi} + \bar{x}_{kti})}{2(n-1)} \quad (6)$$

- Mẫu phân tích có sai số khi:

$$\frac{d_i}{\bar{x}_{n-1}} 100 \geq 3D \quad (7)$$

Trong đó :

\bar{x}_{cbi} : Hàm lượng trung bình mẫu cơ bản thứ i

\bar{x}_{kti} : Hàm lượng trung bình mẫu kiểm tra liên phòng thứ i

di : Là sai số tuyệt đối giữa kết quả phân tích cơ bản và kết quả phân tích kiểm tra liên phòng.

d: Sai số cho phép ở cấp hàm lượng tương ứng, tra trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Xử lý sau khi đánh giá sai số:

- Nếu kết quả phân tích kiểm tra liên phòng không mắc sai số, phương pháp phân tích của phòng thí nghiệm đang sử dụng được đánh giá có kết quả phân tích đáng tin cậy.

- Nếu kết quả phân tích kiểm tra liên phòng mắc sai số, kết quả phân tích của phòng thí nghiệm được đánh giá không đáng tin cậy.

Điều 9. Quy định về ghi chép hồ sơ, báo cáo và lưu giữ tài liệu

1. Sau khi hoàn thành việc phân tích, kiểm tra, kết quả phân tích phải được ghi chép đầy đủ thông tin như sau:

- a) Tên phiếu mẫu;
- b) Đơn vị gửi phân tích;
- c) Yêu cầu phân tích kiểm tra;
- d) Số mẫu kiểm tra;
- đ) Số mẫu bị sai;
- e) Kết luận của người kiểm tra;
- g) Ngày, tháng, năm kiểm tra;
- h) Chữ ký người phân tích;
- i) Chữ ký người kiểm tra.

2. Hồ sơ, tài liệu và các báo cáo liên quan đến việc kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm phải được lưu giữ, bảo quản theo quy định.

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2015.
2. Quyết định số 51/QĐ-BCN ngày 02 tháng 8 năm 1999 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành “Quy định sử dụng mẫu chuẩn trong phân tích mẫu địa chất-khoáng sản rắn và quy định kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất-khoáng sản rắn” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm thực hiện độc lập với công tác kiểm soát chất lượng do cơ quan quản lý nhà nước hoặc các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản thực hiện.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.


4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Văn phòng chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo, Công thông tin điện tử Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, Website của Bộ TN&MT;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục ĐCKS VN;
- Lưu: VT, ĐCKS, KHCN, PC.

5 x 4 9

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Trần Hồng Hà

PHỤ LỤC SAI SỐ TƯƠNG ĐỐI CHO PHÉP D%
 (ban hành kèm theo Thông tư số 37/2015/TT-BTNMT, ngày 30 tháng 6 năm 2015
 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

BẢNG 1: SAI SỐ TƯƠNG ĐỐI CHO PHÉP CỦA CÁC NGUYÊN TỐ
Ag, Al₂O₃, As, Au, B₂O₃, BaO, BeO, Bi, C

TT	Chỉ tiêu PT	Ag	Al ₂ O ₃	As		Au ₁	Au ₂	Au ₃	B	BaO		BeO	Bi	C
	Hàm lượng (%)			(A)	(B)					(A)	(B)			
	STT	1	2	3		4	5	6	7	8		9	10	11
11	60- < 70		3,0											
22	50- < 60		3,3											
33	40- < 50		4,4							7,8				
44	30- < 40		5,8							11				
55	20- < 30		7,8							15				
66	10- < 20		9,7	5,8						19				
77	5- < 10		15	9,7						25				
88	2- < 5		22	12						30	5	8		
99	1- < 2		30	19	10					36	7	9		
110	0,5- < 1,0		42	29	15					44	9	10	19	
11	0,2- < 0,5		55	35	18					53	27	10	12	28
12	0,1- < 0,2		69	49	25					58	29	14	14	39
13	0,05- < 0,1	4	78	55	28				30	76	38	17	17	55
14	0,02- < 0,05	7	83	66	33				35		39	22	22	69
15	0,01- < 0,02	10	85	75	40			10	40		41	28	30	75
16	0,005- < 0,01	13	90		50	9	12	15	45		43	38	37	83
17	0,002- < 0,005	17			60	12	15	18	50		45	41	42	
18	0,001- < 0,002	21				15	18	20	65		47	45	48	
19	0,0005- < 0,001	25				20	25	30			51			
20	0,0002- < 0,0005	28				30	35	40						
21	0,0001- < 0,0002	35				35	40	50						
22	0,00005- < 0,0001	40				35	40	50						
23	0,00002- < 0,00005	48				45	50	55						

BẢNG 2: SAI SỐ TƯƠNG ĐỐI CHO PHÉP CỦA CÁC NGUYÊN TỐ
CaF₂, CaO, Cd, Ce, Cl, Co, CO₂, Cu, Cr₂O₃,

TT	Chỉ tiêu PT	CaF ₂	CaO		Cd		Ce	Cl	Co	CO ₂	Cu		Cr ₂ O ₃	
	Hàm lượng (%)		(A)	(B)	(A)	(B)					(A)	(B)	(A)	(B)
	STT		12	13	14	15					16	17	18	19
1	60- < 70													
2	50- < 60		3,3											
3	40- < 50		3,9							3,0			2,8	
4	30- < 40	5,5	5,0							3,9			3,3	
5	20- < 30	6,9	5,8							5,0	2,1		4,2	
6	10- < 20	9,7	8,9					8		8,3	3,5		5,5	
7	5- < 10	14	14					11		12	5,8		6,9	
8	2- < 5	19	19					15		18	9,7		9,7	
9	1- < 2	25	25	12	13	7	4	20	4	28	14	7	12	6
10	0,5- < 1,0	33	33	16	16	8	6	27	6	39	19	10	17	8
11	0,2- < 0,5	43	44	22	21	10	8	33	8	55	30	15	19	10
12	0,1- < 0,2	57	58	29	28	14	10	40	10	69	40	20	25	12
13	0,05- < 0,1		78	39	36	18	15	47	15	75	46	23		14
14	0,02- < 0,05		83	41	50	25	22	55	22	80		26		15
15	0,01- < 0,02			49	58	29	35		35			30		20
16	0,005- < 0,01			59	69	35	38		38			35		25
17	0,002- < 0,005			70		41	42		42			40		29
18	0,001- < 0,002			84		49	45		45			46		39
19	0,0005- < 0,001					59	67		67			53		41
20	0,0002- < 0,0005					71						61		
21	0,0001- < 0,0002					85						70		
22	0,00005- < 0,0001													
23	0,00002- < 0,00005													

BẢNG 3: SAI SỐ TƯƠNG ĐỐI CHO PHÉP CỦA CÁC NGUYÊN TỐ
Cs₂O, F, Fe, FeO, Fe₂O₃, Ga, Ge, H₂O⁺, H₂O⁻, Hg

TT	Chỉ tiêu PT	Cs ₂ O	F	TFe		FeO	Fe ₂ O ₃	Ga	Ge	H ₂ O ⁺	H ₂ O ⁻	Hg	
	Hàm lượng (%)			(A)	(B)							(A)	(B)
	STT			21	22							23	24
1	60- < 70												
2	50- < 60												
3	40- < 50			2,2			2,2						
4	30- < 40			2,4			2,4						
5	20- < 30			3,0		6,4	3,0			3,9			
6	10- < 20			4,4		7,8	4,4			5,8	5,8		
7	5- < 10			9,6		12	8,3			9,7	9,7		
8	2- < 5		18	18		18	16			15	15		
9	1- < 2	14	22	25	12	26	25			19	19	15	
10	0,5- < 1,0	17	28	30	15	39	30			25	25	17	
11	0,2- < 0,5	20	33	42	21	55	42			30	30	19	
12	0,1- < 0,2	25	39	53	27	69	53	19	10	39	39	25	
13	0,05- < 0,1	29	47	64	32	78	64	25	12	58	58	30	
14	0,02- < 0,05	35	55		37			30	15			39	
15	0,01- < 0,02	40	61		41			33	18			47	23
16	0,005- < 0,01	44	69		45			42	22			58	29
17	0,002- < 0,005	48			50			50	27				36
18	0,001- < 0,002	53			55			58	32				41
19	0,0005- < 0,001	58			61				36				45
20	0,0002- < 0,0005	64							41				49
21	0,0001- < 0,0002	70											54
22	0,00005- < 0,0001												59
23	0,00002- < 0,00005												

BẢNG 4: SAI SỐ TƯƠNG ĐỐI CHO PHÉP CỦA CÁC NGUYÊN TỐ
In, K₂O, Li₂O, MgO, MKN, Mn, P₂O₅, Mo

TT	Chỉ tiêu PT	In	Li ₂ O	K ₂ O		MgO		MKN	Mn		P ₂ O ₅	Mo	
	Hàm lượng (%)			(A)	(B)	(A)	(B)		(A)	(B)		(A)	(B)
	STT			31	32	33	35		36	37		38	39
1	60- < 70												
2	50- < 60					3,9							
3	40- < 50					4,7		1,6					
4	30- < 40					5,0		2,5			3,0		
5	20- < 30					7,0		3,9	3,0		4,4		
6	10- < 20			9,7	5	9,4		5,8	3,9		7,5		
7	5- < 10			15	8	13		9,7	5,5		8,9	4,0	
8	2- < 5			22	11	18	9	15	7,8	4	9,0	7,8	4
9	1- < 2			28	14	25	13	19	9,4	5	12	15	8
10	0,5- < 1,0			33	17		18	25	15	8	17	20	11
11	0,2- < 0,5		15	44	22		22	30	22	11	23	30	15
12	0,1- < 0,2		20	55	28		29		30	15	26	42	21
13	0,05- < 0,1	30	25	32	32		38		50	24	33	52	26
14	0,02- < 0,05	39	30	78	39		40		60	29	44	66	33
15	0,01- < 0,02	47	35	83	41		44		66	33	58	83	41
16	0,005- < 0,01	58	36		44		48			39	66		51
17	0,002- < 0,005	66	39		47		53			41			64
18	0,001- < 0,002	78	45		50		58			44			
19	0,0005- < 0,001		50		53		64			52			
20	0,0002- < 0,0005		60		56		70			63			
21	0,0001- < 0,0002		70		60		77			72			
22	0,00005- < 0,0001												
23	0,00002- < 0,00005												

BẢNG 5: SAI SỐ TƯƠNG ĐỐI CHO PHÉP CỦA CÁC NGUYÊN TỐ
Na₂O, Ni, Nb₂O₅, Pb, Pd, Pt, Re, Rb₂O, S, Sb

TT	Chỉ tiêu PT	Na ₂ O		Ni	Nb ₂ O ₅	Pb		Pd	Pt	Re	Rb ₂ O	S	Sb	
	Hàm lượng (%)	(A)	(B)			(A)	(B)						(A)	(B)
	STT	40				41	42						43	
1	60- < 70					1,0								
2	50- < 60					1,4								
3	40- < 50					2,0						2,2		
4	30- < 40					2,8						2,8		
5	20- < 30					4,0						3,3		
6	10- < 20	9,7	5			5,8						4,2		
7	5- < 10	15	8		15	7,8	4					9,1		
8	2- < 5	22	11		17	13	7					15	12	6
9	1- < 2	28	14	14	21	19	10				14	21	19	10
10	0,5- < 1,0	33	17	20	26	25	13				17	28	28	14
11	0,2- < 0,5	44	22	27	30	30	15				20	33	36	18
12	0,1- < 0,2	55	28	36	36	40	20				25	39	47	24
13	0,05- < 0,1	66	32	47	44	50	24				29	47	52	27
14	0,02- < 0,05	78	39	55	53		29				35	58		33
15	0,01- < 0,02	83	41	64	61		35				40	72		39
16	0,005- < 0,01		44		75		41			16	44			41
17	0,002- < 0,005		47				49			18	48			55
18	0,001- < 0,002		50				59			20	53			60
19	0,0005- < 0,001		53				62	25	25	22	58			
20	0,0002- < 0,0005		56				65	37	37	27	64			
21	0,0001- < 0,0002		60				70	41	41	36	70			
22	0,00005- < 0,0001							45	45	45				
23	0,00002- < 0,00005													

**BẢNG 6: SAI SỐ TƯƠNG ĐỐI CHO PHÉP CỦA CÁC NGUYÊN TỐ
Se, SiO₂, Sn, SrO, Ta₂O₅, Te, Th, TiO₂, Tl, TR₂O₃, U,**

TT	Chỉ tiêu PT	Se	SiO ₂	Sn		SrO	Ta ₂ O ₅	Te	Th	TiO ₂	Tl	ΣTr ₂ O ₃	U
	Hàm lượng (%)			(A)	(B)								
	STT			50	51								
1	60- < 70		1,9										
2	50- < 60		2,2	1,3						2,2			
3	40- < 50		2,8	1,9						2,8			
4	30- < 40		3,6	2,7						3,3			
5	20- < 30		5,3	3,9						4,2			
6	10- < 20		8,9	5,0						5,8			
7	5- < 10		14	7,8		9	9,7			9,7		9,7	
8	2- < 5		19	12		11	12			15		13	
9	1- < 2		26	16	8	14	14		9,4	19		18	6,9
10	0,5- < 1,0	5	33	21	10	18	18	5	12	25		24	8,9
11	0,2- < 0,5	6	47	27	13	22	24	7	14	30	7	30	9,7
12	0,1- < 0,2	7	58	33	16	27	30	8	17	39	9	44	13
13	0,05- < 0,1	9	75		22	32	39	11	21	50	11	58	16
14	0,02- < 0,05	13	83		27	40	50	15	25	58	13	69	11
15	0,01- < 0,02	17			33	50	58	20	30	75	16	83	25
16	0,005- < 0,01	22			41	62	72	25	42	80	18		33
17	0,002- < 0,005	29				77	83	29	50		21		39
18	0,001- < 0,002	39				83		39			28		
19	0,0005- < 0,001	41						41			35		
20	0,0002- < 0,0005	43						44			50		
21	0,0001- < 0,0002	45						46					
22	0,00005- < 0,0001												
23	0,00002- < 0,00005												